

## Fabric collection












		
<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE</b> Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>SOLAR PROTECTION FACTOR</b> Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA</b> Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION</b> % of light transmission Norm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE UPF</b> Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p><b>UPF PROTECTION FACTOR</b> Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norm UNI EN 13758-1:2007</p>

### SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



## Fabric collection

								
<b>350</b> <b>GR/M<sup>2</sup></b> ACRYLIC	<b>A1</b> ECRU NATURAL COL. NATUR	<b>T2</b> TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	<b>T3</b> BORDEAUX	<b>T6</b> GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	<b>T7</b> BIANCO WHITE BLANC WEISS	<b>T8</b> GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	<b>T9</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	<b>S1</b> Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.  
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.